



Vinilo Monomérico PVC 100 mic.

Película de vinilo autoadhesivo de PVC para impresión de gran formato con todo tipo de tintas inkjet: eco solvente, solvente, látex, UV. Acabado Brillo/Mate. Grosor de 100 micras.

Fácil de aplicar. Para decoración interior exterior, vehículos, carteles, vallas, ferias, eventos, etc, que satisface la mayoría de las necesidades del mercado.

CONSTRUCCIÓN Y USOS TÍPICOS:

- Película de pvc monomérico para aplicaciones publicitarias y promocionales (carteles, vallas, etc) interior de corta duración,
- Adecuado para vehículos, tranvías y autobuses. Superficies planas al exterior de corta duración.
- Adecuada para corto y medio plazo. Combinado con el laminado correspondiente, se alarga la vida de la impresión.
- Película de PVC de 100 mic (+- 10%) que garantiza un buen anclaje de tintas.
- En acabado Blanco Brillo o Blanco Mate.
- Diseñado para aplicaciones en una amplia variedad de sustratos como vidrios, ABS, PS, PVC.. No está aconsejado para superficies apolares como PE, PP, etc...
- Inflamabilidad: autoextinguible.
- Aplicación en seco y húmedo sobre soportes limpios y desengrasados.
- Presentado en bobinas

Imprimibilidad			
Impresión Digital (Eco) Solvent	Si	Serigrafía: Tintas UV	Si
Impresión Digital UV Soft Inks	Si	Serigrafía: Tintas base solvente	Si
Impresión digital HP Latex	Si	Offset: Tintas base solvente	Si





ADHESIVO:

- Acrílico Transparente permanente base acuosa.
- Durabilidad hasta 3 años en el exterior. (según zonas)
- No apto para superficies apolares (como PE o PP)
- Alargamiento a la rotura hasta 150%.
- Adhesión inicial 8N/25mm. Norma FINAT FTM1.
- Adhesión final 12N/25mm. Norma FINAT FTM1.
- Temperatura mínima de aplicación: +10° C.
- Temperatura de servicio: -40° C / +90° C.

LINER:

- Liner de Kraft Blanco recubierto de Silicona.
- De 135 grs de peso.
- De 130 mic. de grosor.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Almacenar entre 20 y 25°C. Humedad relativa entre 20% y 60%. Mantener alejado de fuentes de calor o posibles fuentes de ignición. Mantener en lugar fresco y seco.

No almacenar cerca de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol

Vida de 12 meses. Mantener el producto en su embalaje original. En caso de no utilizar la totalidad, volver a embalar.

Productos testeados para garantizar la buena calidad del producto.

Teniendo en cuenta la gran variedad de usos, se recomienda siempre hacer una prueba para determinar la idoneidad del producto en dicha aplicación

*La información facilitada en este documento está basada en tests que consideramos fiables. Los valores proporcionados son valores que pueden variar según las condiciones de aplicación. Estos valores son proporcionados únicamente a título de información y no constituyen una garantía. El comprador de este producto debe asegurarse la conveniencia del producto en relación con el uso que pretende darle. Todos los productos de **Quo Volo International** están sujetos a las condiciones de venta*



Quovo es una marca registrada de Quo Volo International.

Milano
info@quovo.eu

Barcelona
info@quovo.es